



180021114074



中国认可
检测
TESTING
CNAS L0260

检验检测报告

No:2021PZWA00260

产品名称

3D打印试样

规格型号

柔性PLA

委托单位

武义斯汀纳睿三维科技有限公司

国家增材制造产品质量监督检验中心（江苏）



C27E0B7A6C028A3BE0530D05A8C01A7E

国家增材制造产品质量监督检验中心（江苏）

检 验 检 测 报 告

No:2021PZWA00260

共2页 第1页

产品名称	3D打印试样		规格型号	柔性PLA
			商 标	---
标称生产单位	---			
委托单位名称\地址\邮编	武义斯汀纳睿三维科技有限公司 \金华市武义县武江大道316号科技城7号楼1层\---			
样品数量	1个	样品状态	符合检验要求	
标称生产日期/批号	---	样品接收日期	2021-05-17	
检验检测日期	2021-05-19	检验检测地点	国家增材制造产品质量监督检验中心（江苏）·新吴区	
检验检测依据	GB/T 2411-2008《塑料和硬橡胶 使用硬度计测定压痕硬度（邵氏硬度）》			
判定依据	国家增材质检中心 ---			
检验结论	 签发日期： 2021-05-21			
备 注	---			

批准：

蒋 威

蒋威

审核：

陈作王

陈作王

主检：

唐 晨

唐晨


检 验 检 测 结 果

No:2021PZWA00260

共2页 第2页

序号	检验检测项目	单位	技术要求	检验检测结果	单项评价
1	硬度（邵A--Shore A）	---	---	平均值：89	---

备注：---



CAMT

国家增材质检中心

检验检测专用章

注 意 事 项

- 1、检验检测报告未加盖检验检测专用章无效。
- 2、复制本报告未重新加盖检验检测专用章无效。
- 3、检验检测报告无主检、审核、批准人签字无效。
- 4、报告涂改无效。
- 5、对本报告若有异议，请在收到报告之日起15日内向本机构提出，逾期不予受理。
- 6、送检样品及客户信息均由客户提供，本机构不对其正确性负责。
- 7、本报告仅对被测样品负责。
- 8、如需符合性判定，但客户、法规或规范性文件未规定判定规则，则按 RB/T197-2015《检测和校准结果及与规范符合性的报告指南》判定。如无特别说明，符合性报告基于包含概率约为95%的扩展不确定度。
- 9、如需查验报告真伪，可登陆官方网站“<http://www.wxzjs.com/>”，进入“互动社区-报告查询”，输入报告编码、32位条形码及网站验证码后进行检查。
- 10、如需查验电子版报告（非扫描原版PDF电子报告）真伪，可登陆网站“<http://yz.cnca.cn/>”，上传PDF文件进行查验。

国家增材制造产品质量监督检验中心（江苏）

检验机构地址：江苏省无锡市锡山区东亭春新东路8号/新吴区新华路5号

检验机构业务电话（含区号）：0510-88203626

检验机构传真（含区号）：0510-88700975

检验机构邮编：214101/214028

检验机构E-mail：wxt@wxzjs.com